



Les avantages du produit



Pas de
détrempe




Encollage du
mur



Faible consom-
mation de pein-
ture



Résistant aux
chocs



Recouvrir les
fissures



Ne contient pas
de PVC, ni de
fibre de verre



Classement au
feu: M1 (B1), A1



Décollage
à sec



Colle en poudre
pour toile de
verre /colle
ERFURT ou
équivalent

Application

1a. Encollage à l'aide d'une
encolleuse sans détrempe



4. Enlever les excédents du
plafond, des plinthes, des
fenêtres etc. à l'aide d'une
spatule en plastique et d'un
cutter.

ou **1b.** encollage traditionnel
ou mural sans détrempe.




5. Découper le lé dans les
coins et sur les bords et
tapisser le lé suivant, bord à
bord à joints vifs.

2. Coller le revêtement bord
à bord à joints vifs.



6. Il est recommandé de
peindre après le séchage.
Utiliser des peintures à
finition mat, satiné ou
brillante.

3. Chasser les bulles d'air
des lés à l'aide du rouleau
maroufleur en caoutchouc,
de la spatule lisse ou de la
brosse de tapisier.



7. En cas de rénovation
ultérieure, le revêtement
se décolle à sec sans laisser
de restes.

Description du produit

Fabricant

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Désignation du produit

ERFURT-Vliesfaser®

Matière première/fabrication

ERFURT-Vliesfaser® est un revêtement mural résistant qui est fabriqué à partir de fibres textiles et de cellulose spéciales, combinés avec des liants polymères et fabriqué par un procédé de gaufrage spécial.

Toutes les variantes ERFURT-Vliesfaser® sont fabriquées selon le même procédé de production et ne se distinguent que par le dessin.

Données du produit

- Dimensions du rouleau : 25,00 m de longueur x 0,75 m de largeur
- Contenu du carton : 2 rouleaux
- Poids : env. 160 g/m²
- Aux bords rectifiés et conditionné sous film

Propriétés du produit

- La perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN 52615 correspond à une épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion d'environ 0,03 m
- Difficilement inflammable en combinaison avec des supports selon DIN 4102-B1, rapport 11811B-A1, M1
- Exempt de PVC, de plastifiants et de solvants
- Exempt de fibres de verre
- Sans adjonction de composés de métaux lourds et de formaldéhyde
- Aux dimensions stables et anti-fissures
- Très résistant en combinaison avec des peintures appropriées
- Peut être repeint plusieurs fois
- Peut être décollé à sec sans laisser de traces

Application/pose

ERFURT-Vliesfaser® peut être appliqué sur tous les supports à l'intérieur supportant des papiers peints. Il y a lieu de se conformer aux notices BFS n° 7 et 16.

Pose par encollage au mur

Pour l'encollage, on utilise la colle en poudre pour toile de verre 1:10, colle Erfurt 1:10 ou similaire. Appliquer la colle uniformément sur le support et poser les bandes sèches découpées dans la colle. Veuillez également vous conformer aux instructions de pose du fabricant de la colle.

Pose à l'aide de l'encolleuse

ERFURT-Vliesfaser® est encollé à l'aide de l'encolleuse, plié et posé sans détrempe préalable.

Pour l'encollage, on utilise la colle en poudre pour toile de verre 1:10, colle Erfurt 1:10 ou similaire.

Veuillez également vous conformer aux instructions de pose du fabricant de la colle.

Encollage

Encoller ERFURT-Vliesfaser® perpendiculairement et bord à bord à joints vifs. Bien appliquer les bandes à l'aide d'un rouleau en caoutchouc ou la spatule à tapisser. Presser les excédents sur les plafonds, les plinthes, les fenêtres, etc. dans les coins à l'aide d'une spatule et les découper avec un cutter. Ne pas encoller le revêtement mural à chevauchement.

Peinture

Après le séchage, il y a lieu de recouvrir ERFURT-Vliesfaser® d'une couche de peinture. Les peintures de dispersion satinées voire hautement brillantes selon DIN EN 13300 sont les mieux adaptées à cet effet, étant donné qu'elles sont plus solides et valorisent mieux la structure que les peintures mates.

Peut être décollé à sec

Lors de rénovations ultérieures, ERFURT-Vliesfaser® peut être décollé à sec sans laisser de traces.

Composantes/résultats des analyses

ERFURT-Vliesfaser® fait régulièrement l'objet d'analyses en vertu des articles 30 et 31 de la loi allemande sur les additifs alimentaires et les objets à usage quotidien.

La déclaration de neutralité (20535 U 04 de l'ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg) confirme qu'ERFURT-Vliesfaser® satisfait aux prescriptions de la loi allemande sur les additifs alimentaires et les objets à usage quotidien ainsi qu'à la 36e recommandation de l'office fédéral de la santé (BGA).

La perméabilité à la vapeur d'eau a été déterminée par l'ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, selon DIN 52615 partie 1 mit dans son rapport d'analyses n° 1743/32.